



## 安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2024年9月26日





# 金属非金属矿山重要用途钢丝绳 安全检测检验报告

委托单位: 江山市旭峰矿产有限公司  
受检单位: 江山市旭峰矿产有限公司阴源萤石矿  
样品名称: 重要用途钢丝绳  
型号规格: 18×7+FC  
检测检验类别: 委托检验  
检测检验日期: 2024年9月25日

江西省矿检安全科技有限公司



# 声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323



### 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS100-G068-2024

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	江山市旭峰矿产有限公司		
	地址	浙江省江山市塘源口乡阴源村顾家 13 号		
样品名称	合成芯光绳钢丝绳	样品编号	AJKJGS100-G068-2024	
型号规格	18×7+FC	样品数量	1 根	
出厂日期	2021 年 12 月 2 日	样品接收日期	2024 年 9 月 21 日	
生产厂家	贵州钢绳股份有限公司			
样品状态	正常	使用状态	新绳悬挂前	
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2024 年 9 月 25 日	
检测检验地点	钢丝绳检测室	检测检验周期	6 个月	
受检单位	江山市旭峰矿产有限公司阴源萤石矿			
检测检验项目	重要用途钢丝绳			
检测检验依据	AQ2026-2010 《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	邬春辉 刘曦			
备注	该报告检测结果仅对来样负责。			



批准: 邬春辉 审核: 刘曦 主检: 邬春辉  
日期: 2024.9.26 日期: 2024.9.26 日期: 2024.9.26

## 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS100-G068-2024

共 7 页 第 2 页

## 检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电子式拉力试验机	KJ294	试验力测量范围 (N): 200-10000 试验力示值相对误差: $\leq \pm 1\%$ 拉伸速度相对误差: $\leq \pm 5\%$	DN240074090043
线材扭转试验机	KJ292	旋转速度: 30 转/分 60 转/分 90 转/分	DN240074090041
机动式弯折试验机	KJ293	弯折速度: 60 次/分 计数器计数范围: 0~99	DN240074090042
宽口游标卡尺	KJ296	分辨率: 0.02mm	DN240074090002
外径千分尺	KJ295	分度值: 0.01mm	DN240074090001
温湿度表	KJ248	温度测量范围: -10℃+40℃ 准确度: $\pm 1^\circ\text{C}$ 湿度测量范围: 30%RH~100%RH 准确度: $\pm 5\%RH$	T20240100053

本页以下空白

## 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS100-G068-2024

共 7 页 第 3 页

## 检测检验项目及结果

重要用途钢丝绳基本信息					
钢丝绳名称	合成芯光绳	结构与规格	18×7+FC		
公称直径 (mm)	21.5	公称抗拉强度 (MPa)	1670		
依据标准	GB/T8918-2006	质量证明书编号	B21-17941		
安全标志编号	MCJ090076	产品编号	21B13998		
使用状态	新绳悬挂前	捻法	右交互		
使用地点	2#盲竖井绞车	出厂日期	2021年12月2日		
提升方式	盲竖井罐笼提升	用途	提升人员及物料		
井深/斜长 (m)	井深 80m	坡度 (°)	90		
生产厂家	贵州钢绳股份有限公司				
检测环境数据					
温度 (°C)	22	相对湿度 (%RH)	70	气压 (kPa)	/

本页以下空白



## 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS100-G068-2024

共 7 页 第 4 页

## 检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求	实测结果	单项判定	备注
1	样品基本情况检查	1.1 钢丝绳悬挂前检验时,提升和平衡用钢丝绳应取得矿用产品安全标志。	该样品拟用于提升人员及物料,已取得矿用产品安全标志,安全标志编号为MCJ090067	合格	
		1.2 钢丝绳悬挂前检验时,提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳。	该样品为重要用途钢丝绳,依据标准为 GB/T8918-2006	合格	
		1.3 外观结构应符合 GB/T8918-2006 的要求。	该样品的实际结构为 18×7+FC,外观结构符合 GB/T8918-2006 的要求	合格	
		1.4 实测直径应不小于公称直径,且不大于以下直径偏差: 圆股钢丝绳 $0^{+5\%}$ ; 异形股钢丝绳 $0^{+6\%}$ 。	圆股钢丝绳,该样品的实际结构为 18×7+FC,公称直径为 21.5mm,实测样品直径为 22.2mm,直径偏差为+3.3%	合格	
		1.5 钢丝绳外观状况应均匀地连续涂敷防锈润滑油脂,钢丝绳应捻制均匀、紧密。	目测检查,该样品均匀地连续涂敷有防锈润滑油脂,捻制均匀、紧密	合格	
2	不松散检查	将钢丝绳一端解开相对称的两个股,约有两个捻距长,当这两个股重新恢复到原位后,不应自行再散开(多层股、四股扇形股及缠结使用的钢丝绳除外),但允许直径略有增大。	未涉及	/	多层股钢丝绳
3	拆股钢丝的表面状态	钢丝表面应平滑、光洁,不得有裂纹、竹节、起刺、伤痕和锈蚀等缺陷。	目测检查,钢丝表面平滑、光洁,无裂纹、竹节、起刺、伤痕和锈蚀等缺陷	合格	



## 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS100-G068-2024

共 7 页 第 5 页

## 检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果	单项判定	备注
4	4.1 钢丝绳直径 (mm)	丝径 1: 1.35	允许偏差: $\pm 0.02$	实测拆股钢丝绳的直 径: 1.33~1.37 偏差: $-0.02 \sim +0.02$	合格	
		丝径 2: 1.40	允许偏差: $\pm 0.02$	实测拆股钢丝绳的直 径: 1.38~1.42 偏差: $-0.02 \sim +0.02$	合格	
	4.2 抗拉强度 (MPa)	丝径 1: 1.35mm	(1670~1990)	1675~1759	合格	
		丝径 2: 1.40mm	(1670~1990)	1676~1758	合格	
		不合格的钢丝数应不大于同种直 径钢丝数的 4%。		无不合格钢丝	合格	
	4.3 反复弯曲 (次/180°)	丝径 1: 1.35mm	$\geq 11$ 次	12~16	合格	
		丝径 2: 1.40mm	$\geq 10$ 次	11~14	合格	
		不合格的钢丝数应不大于同种直 径钢丝数的 4%。		无不合格钢丝	合格	
	4.4 扭转 (次/360°)	丝径 1: 1.35mm	$\geq 27$ 次	29~36	合格	
		丝径 2: 1.40mm	$\geq 27$ 次	28~35	合格	
		不合格的钢丝数应不大于同种直 径钢丝数的 4%。		无不合格钢丝	合格	
	4.5 钢丝绳破断拉 力总和 (kN)	$\geq 307$		325.32	合格	
	4.6 合格钢丝绳破 断拉力总和 (kN)	/		325.32	/	

## 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS100-G068-2024

共 7 页 第 6 页

## 检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求	实测结果	单项判定	备注
5	不合格钢丝数量	<p>钢丝绳拆股钢丝应符合下述要求：</p> <p>a) 任一种直径的不合格钢丝数不得超过一根，或</p> <p>b) 如果任一种直径的不合格钢丝数为两根或两根以上，则应对该种直径的其他钢丝逐根进行不合格项目的试验。</p> <p>若不合格的钢丝数不大于同种直径钢丝数的 4%（修约成整数），则该钢丝绳合格。</p> <p>同一根钢丝有多项不合格时，只按一根计算。</p>	无不合格钢丝	合格	
6	不合格钢丝的断面积与钢丝总断面积之比	<p>不合格钢丝的断面积与钢丝总断面积之比达到 6%，不应用于升降人员；达到 10%，不应用于升降物料。</p>	无不合格钢丝	合格	
7	安全系数	<p>各种用途的提升钢丝绳悬挂时的安全系数必须符合 GB16423 的相关规定：</p> <p>缠绕式提升钢丝绳：</p> <p>专作升降人员用的，不小于 9.0；</p> <p>升降人员和物料用的，升降人员时不小于 9.0，升降物料时不小于 7.5；</p> <p>用作应急提升人员的不小于 7.5；</p> <p>专作升降物料用的，不小于 6.5。</p> <p>摩擦式提升钢丝绳：</p> <p>专作升降人员用的，不小于 8.0；</p> <p>升降人员和物料用的，升降人员时不小于 8.0，升降物料时不小于 7.5；</p> <p>专作升降物料用的，不小于 6.5；</p> <p>平衡尾绳，不小于 7.0。</p>	<p>该样品为缠绕式提升钢丝绳，拟用于竖井提升人员及物料，竖井提升人员安全系数为：19.83，竖井提升物料安全系数为：10.80</p>	合格	

# 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS100-G068-2024

共 7 页 第 7 页

## 报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------

